


<p>1. Экспортер АО «Махам-Чирчиқ» п/п Республика Узбекистан</p> <p>2. Грузополучатель, адрес</p> <p>3. Страна Украина</p> <p>4. Экспедитор</p> <p>5. Транспортный документ №</p> <p>6. Дата отгрузки</p> <p>7. Вагон № 52689700</p> <p>8. Контейнер №</p>	<p>9. ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ № 1</p> <p>МАХАМ ЧИРЧИҚ</p>  <p>13. Контракт № от</p> <p>14. Дополнение к контракту № от</p> <p>15. Договор № от</p> <p>17. Лист Листов</p>
---	---

18. Марка и номера, наименование и код товара	19. Вид груз. мест	20. Номера мест	21. Ед. изм.	22. Количество	23. Масса, кг, брутто, нетто	24. Габариты, м объем, м³
---	--------------------	-----------------	--------------	----------------	------------------------------	---------------------------

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ мешки кг 1280 $\frac{63164}{63300}$
 ГОСТ 2-85
 марка Б

25. Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта, испытания произведены в аттестованной лаборатории ОТК и может быть отгружен на экспорт.


26. Примечание

Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе - 34,7
 Массовая доля воды, % - 0,3
 Массовая доля добавок в пересчете на сухое вещество:
 нитратов кальция и магния в пересчете на CaO, % - 0,4
 pH 10 % -ного водного раствора - 5,8
 Гранулометрический состав, %:
 массовая доля гранул от 1 до 4 мм - 99
 массовая доля гранул от 2 до 4 мм - 89
 массовая доля гранул менее 1 мм - 1
 массовая доля гранул размером более 6 мм - 0,0

Статическая прочность гранул, Н/гранулу - 8
 Рассыпчатость, % - 100

Кондиционирующая добавка - антислеживатель
 27. Дополнительная маркировка инопокупателя NovoFlow 3047



28. Подписи:

 04. 12 2014г.